Manual Técnico

URETANO INTEGRADO CLARO NASON® FUL-THANE® 401-20™ 2K

401-20™ se puede usar con Colores Empacados de Fábrica así como el Uretano de Una Sola Etapa Ful-Thane® 2K y Mezcla de Colores Ful-Cryl® II para mejorar la profundidad del color y el brillo.

MEZCLA:

8:1:2
Mezcla:
8 partes de Claro Integrado 401-20™
1 parte de Catalizador Ful-Thane® 483-15™
2 partes de Rebajador Ful-Base® (35 – 40%)
Ful-Base® 441-20™ Rápido (10 – 18.3° C)
Ful-Base® 441-21™ Medio (18.3 – 29.4° C)
Ful-Base® 441-22™ Lento (29.4° C +)

Después Agregue:
Una parte igual catalizada y rebajada de color Ful-Thane ® o Ful-Cryl® II (solo para capa final de color)

VIDA ÚTIL:

4 horas a 21.1 °C

APLICACIÓN:

En la capa final de color, aplique claro integrado y mezcla de color siguiendo las instrucciones de la etiqueta de Ful-Thane® o Ful-Cryl® II.

VISCOSIDAD DE ROCÍO:

16” – 19” #2 Zahn

TIEMPO DE SECADO:

Vea las instrucciones de Ful-Thane® o Ful-Cryl® II.

LIMPIEZA DE EQUIPO DE PINTURA:

Use Nason® 481-16™, Nason® 481-21™ Pistola COV Bajo y Solvente para Limpieza de Equipo o cualquier otro limpiador de DuPont permitido por las leyes locales.

NOTAS IMPORTANTES:

- **No use como recubrimiento final claro**
- Use como claro integrado solo en la capa final

Asegúrese de que el claro y el color hayan sido catalizados y reducidos correctamente

PROPIEDADES FÍSICAS:

COV LE: 4.8 lb/gal máximo, listo para aplicación
Cobertura Teórica: 483 pies cuadrados @ 1 mil
Peso de Sólidos: 37.4% listo para aplicación
Volumen de Sólidos: 30.1% listo para aplicación
Grosor Recomendado de Película Seca: 2.0 mm en 2 capas
Punto de Inflamación: Vea HDSM

ÁREAS REGULADAS POR COV:

Estas instrucciones se refieren al uso de productos que pueden ser restringidos o que requieren instrucciones de mezclado especiales en áreas reguladas por COV. Siga las recomendaciones de mezclado y uso en la Gráfica de Productos que Cumplen con COV para su región.

SEGURIDAD Y MANEJO:

Solo para uso industrial por pintores capacitados y profesionales. No para su venta o para uso del público en general. Antes de usarlo, lea y siga todas las precauciones de la etiqueta y del HDSM. Si se mezcla con otros componentes, la mezcla tendrá riesgo en todos sus componentes.

(continúa en la página siguiente . . .)

Rev 04/11
3-NA412-S

Derechos Reservados © 2011.
Todos los Derechos Reservados.
El Logo Oval de DuPont, Los milagros de la ciencia ™,
Nason® son todas marcas registradas con ® o ™
son marcas registradas o registradas de
E. I. du Pont de Nemours and Company
o sus filiales.

Los materiales de pintura listos para su uso que contienen isocianatos pueden provocar irritación de los órganos respiratorios y reacciones de hipersensibilidad. Personas asmáticas, aquellos con alergias y cualquiera que tenga un historial de problemas respiratorios no deberá pedírsele que trabaje con productos que contengan isocianatos.

No lijar, cortar con soplete, ni soldar la capa seca sin un respirador purificador de aire aprobado por NIOSH con filtros de partículas o ventilación apropiada y guantes.

Favor de visitar: www.nason.dupont.com para ver o imprimir una copia adicional de esta hoja de "Datos Técnicos de Producto".

Rev 04/11
3-NA412-S

Derechos Reservados © 2011.
Todos los Derechos Reservados.
El Logo Oval de DuPont, Los milagros de la ciencia ™,
Nason® son todas marcas registradas con ® o ™
son marcas registradas o registradas de
E. I. du Pont de Nemours and Company
o sus filiales.